

TEKNO MTH2

SAE 100R2

RECOMMENDED FOR:
HYDRAULIC USE AT HIGH PRESSURE

RACCOMANDATO PER:
USO OLEODINAMICO AD ALTA PRESSIONE



Features: **S.F. 4 : 1** VACUUM RATING:
13.5 psi - 0.93 bar

Code	Hose size		Outside diameter		Max working pressure		Min burst pressure		Min bend radius		Weight	
	D.N.	Inch mm	Inch mm		PSI Bar		PSI Bar		Inch mm	Lb/ft	kg/mt	
THMTH204	6	1/4" 6,4	0,531	13,50	5800	400	23200	1600	1,574	40	0,20	0,29
THMTH205	8	5/16" 8	0,594	15,10	5075	350	20300	1400	1,967	50	0,23	0,35
THMTH206	10	3/8" 9,7	0,669	17,00	4785	330	19140	1320	2,360	60	0,28	0,42
THMTH208	12	1/2" 13	0,846	21,50	3990	275	15950	1100	2,950	75	0,40	0,60
THMTH210	16	5/8" 16,3	0,964	24,50	3625	250	14500	1000	4,327	110	0,44	0,66
THMTH212	19	3/4" 19,2	1,082	27,50	3120	215	12470	860	5,901	150	0,53	0,79
THMTH216	25	1" 25,6	1,377	35,00	2390	165	9570	660	7,278	185	0,71	1,05

	TEKNO MTH2	3/8"	(9,5mm)	SAE 100R2	330 Bar 33 MPa	4785 Psi
--	-------------------	-------------	---------	-----------	-------------------	-----------------

MARKING/MARCATURA: TRANSFER TAPE

<p>OPERATING TEMPERATURE RANGE: - 40°C/+100°C (-40°F to +212°F) Air and water: max +70°C (+158°F)</p>	<p>TUBE: Thermoplastic polyester</p>	<p>REINFORCEMENT: 2 high tensile steel braids</p>	<p>COVER: Standard: antiabrasion polyurethane stabilized to UV rays</p>
<p>TEMPERATURA DI ESERCIZIO: - 40°C/+100°C (-40°F to +212°F) Aria e acqua: max+ 70°C (+158°F)</p>	<p>SOTTOSTRATO: Poliestere temoplastico</p>	<p>RINFORZO: 2 trecce di acciaio ad alto carico</p>	<p>COPERTURA: Standard: Poliuretano antiabrasione stabilizzato ai raggi UV</p>